

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 1
	PRODUCTO: PINTURA CUBIERTA	Fecha: 23-04-17

Nombre: PINTURA DURALIT CUBIERTA

PRESENTACIONES:

- Balde de 0.9 litros (1/4 Galón).
- Balde de 3.5 litros (1 Galón).
- Balde de 18 litros (5 Galón).
- Turril de 200 litros.

GAMA DE COLORES:

Ladrillo, Verde, Terracota, Negro, Sepia, Blanco Cubierta, Arena Cubierta.

Nota: Para acceder al muestrario completo de colores o para mayor información por favor contáctese con un Distribuidor Autorizado o Servicio de Atención al Cliente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

 <p style="text-align: center;">PINTURA COLORCEL CUBIERTA</p>	PROPIEDAD	Mínimo	Máximo
	Viscosidad a 25°C (Unid. Krebs)		80
Densidad (g/cm ³)		1.25	1.45
Dispersión (U.H.)		5	
Cubrimiento y Comparación		Igual al Patrón	
Resistencia a la Abrasión (ciclos)		250	
% de Sólidos		47	
Estabilidad al Almacenamiento		Sin Cambios	
Adherencia (%)		80	
Resistencia al Agua		Sin Defectos	
Resistencia al Álcali		Sin Defectos	
Tiempo de Secado al Tacto (hrs.)			1
Tiempo de Secado para Repintar			4
pH		8.0	

DATOS Y CARACTERISTICAS GENERALES

Datos Generales:

Las pinturas Duralit Cubierta, son elaboradas en base a la Norma NB 1021, con látex acrílicos estirenados de la más alta calidad que proporcionan al producto una alta resistencia a la intemperie, durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas más extremas; adicionalmente Pinturas Duralit Cubierta posee aditivos que confieren a la pintura otras propiedades como resistencia al ataque de hongos, hidrorrepelencia, óptima adherencia y preservantes no contaminantes que previenen la degradación dentro del envase por largo tiempo además dan un acabado semi-mate, **desarrollada exclusivamente para cubiertas de fibrocemento**


	FICHA TÉCNICA	Revisión: 1
	PRODUCTO: PINTURA CUBIERTA	Fecha: 23-04-17

Recomendaciones:	<p>Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o Humedad relativa mayor a 90%</p> <p>Evitar pintar en áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.</p> <p>No pintar en áreas Industriales con cualquier tipo de agresividad química.</p> <p>No se debe aplicar la pintura en paredes que no tengan al menos 28 días de fragüe.</p>
------------------	--

DATOS SOBRE PROPIEDADES BIOLÓGICAS Y RIESGOS PARA LA SALUD

Recomendaciones para evitar formación de microorganismos:	<p>No guardar pintura diluida.</p> <p>Almacenar el producto en lugares secos, cerrado y a temperaturas no mayores a 30 °C.</p>
Durabilidad del Producto:	<p>La Pintura Cubierta tiene una durabilidad de 18 meses posteriores a la fecha de fabricación en su envase original sin que este haya sido abierto o alterado, almacenado en condiciones ambientales normales; una vez aplicada la pintura se garantiza por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra.</p>
Precauciones sobre el Material	<p>Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o Látex.</p> <p>En caso de contacto con la piel, lavar con agua y con jabón.</p> <p>En caso de contacto con los ojos, lavar con agua y con jabón, por lo menos 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un médico.</p> <p>No ingerir, si es el caso consultar inmediatamente a un médico.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños.</p>

PRODUCTOR

Industrias S.A.	Tel.: (591-4)4268311	 Sistema de Gestión de la calidad Certificado N° EC-178-10
Av. Blanco Galindo Km 7½.	Fax: (591-4)4268555	
Cochabamba - Bolivia		



NUESTRAS PINTURAS NO CONTIENEN PLOMO