

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 3
	PRODUCTO: PINTURA FACHADA	Fecha: 23-04-17

Nombre: PINTURA DURALIT FACHADA

PRESENTACIONES:

- Balde de 0.9 litros.
- Balde de 3.5 litros.
- Balde de 18 litros.
- Turril de 200 litros.

GAMA DE COLORES:

Blanco Nieve, Arena, Amarillo Trigal, Gris Niebla, Beige Mediano, Blanco Nube Cielo, Blanco Perla, Gamuza, Blanco Base, Gris Luna, Amarillo Intenso, Naranja Intenso, Gris Cuarzo, Pastel Crema, Tumbo, Verde Agua, Verde Musgo claro, Blanco Hueso, Porcelana, Café, Gris, Cerámico, Café Baritina, Marrón Ocaso y Terra Mítica

Nota: Para acceder al muestrario completo de colores o para mayor información por favor contáctese con un Distribuidor Autorizado o Servicio de Atención al Cliente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

 <p>PINTURA DURALIT FACHADA</p>	PROPIEDAD	Mínimo	Máximo
	Viscosidad a 25°C (Unid. Krebs)	80	125
	Densidad (g/cm ³)	1.25	1.45
	Dispersión (U.H.)	5	
	Cubrimiento y Comparación	Igual al Patrón	
	Resistencia a la Abrasión (ciclos)	150	
	% de Sólidos	50	
	Lavabilidad (%)	50	
	Estabilidad al Almacenamiento	Sin Cambios	
	Adherencia (%)	80	
	Resistencia al Agua	Sin Defectos	
	Resistencia al Alkali	Sin Defectos	
	Tiempo de Secado al Tacto (hrs.)		1
	Tiempo de Secado para Repintar		4
pH	8.0		

DATOS Y CARACTERISTICAS GENERALES

Datos Generales:

Las Pinturas Duralit Fachada, son elaboradas en base en la Norma NB 1021, con látex acrílicos estirenados de la más alta calidad que proporcionan al producto una alta resistencia a la intemperie y durabilidad exterior; es una pintura de alta elasticidad, resistente al ataque de hongos, hidropelente (hidrofugante), de excelente cubrimiento, adherencia y resistencia a sustratos alcalinos; su acabado es terso y mate, **desarrolladas para decorar y proteger superficies exteriores como fachadas, muros y paredes.**

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 3
	PRODUCTO: PINTURA FACHADA	Fecha: 23-04-17


Recomendaciones:	<p>Evitar Pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o Humedad relativa mayor a 90%</p> <p>Evitar Pintar en áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.</p> <p>No pintar en áreas Industriales con cualquier tipo de agresividad química.</p> <p>No se debe aplicar la pintura en paredes que no tengan al menos 28 días de fragüe.</p>
------------------	--

DATOS SOBRE PROPIEDADES BIOLÓGICAS Y RIESGOS PARA LA SALUD

Recomendaciones para evitar formación de microorganismos:	<p>No guardar pintura diluida.</p> <p>Almacenar el producto en lugares seco, cerrado y a temperaturas no mayores a 30 °C.</p>
Durabilidad del Producto:	<p>La Pintura Duralit Fachada tiene una durabilidad de 18 meses posteriores a la fecha de fabricación en su envase original sin que este haya sido abierto o alterado, almacenado en condiciones ambientales normales; una vez aplicada la pintura se garantiza por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra.</p>
Precauciones sobre el Material	<p>Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o Látex.</p> <p>En caso de contacto con la piel, lavar con agua y con jabón.</p> <p>En caso de contacto con los ojos, lavar con agua y con jabón, por lo menos 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un médico.</p> <p>No ingerir, si es el caso consultar inmediatamente a un médico.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños.</p>

NOTA: Las pinturas Duralit son libres de plomo

PRODUCTOR

Industrias Duralit S.A.	Tel.: (591-4)4268311	 <p>Sistema de Gestión de la calidad Certificado N° EC-178-10</p>
Av. Blanco Galindo Km 7½.	Fax: (591-4)4268555	
Cochabamba - Bolivia		



NUESTRAS PRINTURAS NO CONTIENEN PLOMO